



BOBINE NON PREDECOUPE. H 20

Bobine Non Predecoupee

C40448



Détails Techniques

Matière Première	CELLULOSE 100%	Absorption par immers.%(+/- 10)	450	Nb. Formats	--
Nb. Plis	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	100	Longueur Rouleau (m)	130,00
Grammage par Pli (g/m ²)	20,0	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	628	Diamètre Rouleau (cm)	18,50
Couleur	BLANC	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	360	Mandrin	A.SPORG
Point de blancheur	85	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	219	Diamètre Mandrin (mm)	44
Méthode de blanchiment	ECF	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	128	Pcs par Paquet	--
Traitement WS	OUI	Largeur Format (cm)	18,80	Paquets par Coli ^s	6
Gaufrage	SATIN	Longueur Format (cm)	--	EAN Paquet	8022650018930
Adhésion Plis	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforation	NON	EAN Colis	8022650018930



Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxTxP)	--	Emballage Paquet	ABSENTE	Colis par Palette	48
Dimension Colis (cm HxTxP)	20,50x56,20x38,00	Emballage Colis	CARTON	Colis par Couche	4
Dimensions Palette (cm HxTxP)	229,00x120,00x80,00	Certification Palette	EPAL	Couches per Palett	12
Volume Colis (m ³)	0,0437	Construction Palette	--	Demi-palette	NO



Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.