

NITRILE	NOIR & ORANGE	SANS POUDRE	S-XL	AMBIDIESTROUS	GRIP SURFACE
---------	---------------	-------------	------	---------------	--------------

Plus Gant. Zone texture du pouce qui offre une meilleure adhérence. Ce gant protège contre certaines substances chimiques. offre donc une plus grande résistance à l'élongation et à la déchirure, en devenant un gant très durable.

Protection contre les allergies au latex de type I parmi les professionnels de santé ou les patients

Adéquats pour les personnes allergiques au latex. Type I.	Surface grip
Noir ou Orange.	Grande durabilité
Usage unique en nitrile, sans poudre.	Grande adhérence dans des conditions humides et huileuses

Emballage et Design

10 distributeurs de 50 units par caisse
Distributeur de 50 pièces
Dimension: 240 x 120 x 50 mm
500 gants par caisse. 84 caisse palet.



Étiquetage : Date de fabrication, date de péremption, numéro de lot, référence et code EAN.
Nom du produit en plusieurs langues : espagnol, anglais, français, allemand, italien, portugais.

Marquage CE, pictogrammes de protection, normes et législation de sécurité.

Taille, guide des tailles et unités.

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

Ref	Couleur	Taille	T. numérique	EAN 13	EAN 14
0807	Noir	S	7	8435234508077	18435234508074
0808	Noir	M	8	8435234508084	18435234508081
0809	Noir	L	9	8435234508091	18435234508098
0810	Noir	XL	10	8435234508107	18435234508104
0820	Orange	S	7	8435234508206	18435234508203
0821	Orange	M	8	8435234508213	18435234508210
0822	Orange	L	9	8435234508220	18435234508227
0823	Orange	XL	10	8435234508237	18435234508234

Normes et Certifications:

- Catégorie III. CE marque selon le règlement (EU) 2016/425.
- EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Point 7 EN 374-2. Point 5 standard EN374-4. Méthode UNE-EN 16523-1:2015.
- EN ISO 374-5:2016
- EN420:2003+A1:2009. EN ISO 21420:2020 Dexterity Level 5

Résistance chimique

PERMÉATION. EN ISO 374-1:2016/A1.2018

Les gants sont classés en termes de temps de passage, selon chaque produit chimique individuel pour lequel le gant résiste à la perméation :

Gloves are classified in terms of time of passage, according to each individual chemical for which the glove resists permeation:

PRODUITS CHIMIQUES	NIVEAU	LETTRE
N-HEPTANE	4	J
SOUDE CAUSTIQUE 40%	6	K
PEROXYDE D'HYDROGÈNE 30%	5	P
FORMALDÉHYDE 37%	3	T

Niveau de performance:

Temps (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Niveau de performance	1	2	3	4	5	6

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

DÉGRADATION

(DR) J : n-HEPTANE = -2.23%

(DR) K: Soude caustique 40%= -17.83%

(DR) P: Peroxyde d'hydrogène 30%= 5.81%

(DR) T: Formaldéhyde 37%= 33.75%

L'EPI gant nitrile « Gentle Touch Nitrile GRIP » doit être utilisé pour protéger la main de l'utilisateur contre les risques chimiques (produits et teneurs cités ci-dessus) et contre les risques microbiologiques (bactéries, champignons et virus).

Le présent EPI ne doit jamais être utilisé contre d'autres risques que ceux décrits ci-dessus. L'utilisation de ses EPI doit être évaluée correctement en fonction du lieu de travail.

EN ISO 374-1:2016/A1:2018
Type B

EN ISO 374-5:2016



J K P T



VIRUS



0161

CAT III

Dimension du gant	S	M	L	XL
Largeur de la paume	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	110 ± 5 mm
Longueur du gant	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm
Épaisseur de la paume (± 0.02)	0.20 ± 2 mm	0.20 ± 2 mm	0.20 ± 2 mm	0.20 ± 2 mm
Masse . (± 0.3)	8.0	8.4	9.0	9.6

Logistics: inner 50 gants/ cartón 10 inners/ pallet 84 cartons

Inner



RUBBEREX SPAIN S.L

Rev MARCH 2024

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España